

2022年11月1日

三鬼化成株式会社
広島市西区横川町2-13-2

試験成績書

品名 養生ポリ

品番 #100

試験項目	単位	測定値		測定方法
引張強度	Mpa	タテ	26.3	JIS Z-1702
		ヨコ	23.3	
引裂強度	N/16枚	タテ	4.4	JIS K-7128
		ヨコ	5.6	
伸び率	%	タテ	350	JIS Z-1702
		ヨコ	810	

※上記、数値は測定値であり、保証値ではありません。