

2022年11月1日

三鬼化成株式会社
広島市西区横川町2-13-2

試験成績書

品名 養生ポリ

品番 #50

試験項目	単位	測定値		測定方法
引張強度	N	タテ	12.3	JIS Z-1702
		ヨコ	11.6	
引裂強度	N	タテ	3.6	JIS Z-1702
		ヨコ	5.0	
伸び率	%	タテ	684	JIS Z-1702
		ヨコ	994	

※上記、数値は測定値であり、保証値ではありません。